COLLE CARRELAGE EN PÂTE PIÈCES HUMIDES

Neuf et rénovation

Idéal pour salle de bain

Prêt à l'emploi

Destination
- Collage de carrelage jusqu'à 40 x 40 cm en mur intérieur et plan de travail, y compris dans les locaux humides.
- Applicable en mur extérieur abrité.

Consommation
- Simple encollage : 2,5 à 3 kg/m²
- Double encollage : 3,5 à 4,5 kg/m²

Conservation
- 12 mois dans son emballage d'origine fermé et stocké à l'abri de la chaleur et du gel.

Conditionnements
- Seau de 25 kg
- Seau de 12 kg
- Seau de 5 kg
- Pot de 2,5 kg

Colle carrelage en pâte pièces humides

Supports admis

▶ Béton à parement soigné, enduit monocouche, plaque de plâtre cartonnée, enduit plâtre, carrelage, peinture, panneaux bois CTBH/CTBX, système de protection/imperméabilisation sous carrelage.

Conditions d'application

La température doit être comprise entre +5°C et +30°C.

Précautions d'utilisation

Dans le but de protéger votre santé et l'environnement, et pour une utilisation de ce produit en toute sécurité, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage.
Vous trouverez les consignes de sécurité de ce produit dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur www.quikfds.com.

Préparation du support

Le support doit être propre, sain et débarrassé des parties non adhérentes ou pouvant nuire à l'adhérence.
Griffer et dépoussiérer les enduits plâtre à finition glacée.
Une parfaite planéité du support est recommandée.
Vérifier systématiquement la parfaite adhérence de l'ancien revêtement conservé (carrelage, peinture). Sur les zones soumises à ruissellement, appliquer une protection/imperméabilisation sous carrelage si le support le nécessite.

Préparation du produit

COLLE CARRELAGE EN PÂTE PIÈCES HUMIDES est prêt à l'emploi, ne rien ajouter.
Brasser à fond de seau avant utilisation.

Application

Etaler la colle sur le support avec une spatule crantée adaptée au format des carreaux.
En cas de double encollage, appliquer également la colle sur l'envers des carreaux avec une spatule non dentée.
Appliquer le revêtement céramique dans la limite du temps ouvert (30 minutes à 20°C).
Vérifier régulièrement le bon transfert de la colle sur l'envers du carreau.
Nettoyer les outils à l'eau tant que le produit est frais.

Conditionnements	Code article	Gencod
Seau de 25 kg	74510	3538988200619
Seau de 12 kg	74528	3538988200626
Seau de 5 kg	74536	3538988200633
Pot de 2,5 kg	75141	3538988200640

Ed. Mai 2017